




Filetfix® III (anaërobe hars)

Afdichtingsproduct voor schroefdraadverbindingen in contact met vloeibaar petroleumgas, koud water, warm water, lucht en petroleumproducten.

- Conform de Positieve Lijsten (CPL) voor het in contact brengen met water bestemd voor menselijke consumptie.
- Conform de Europese norm EN 751-1 Klasse H / Goedkeuring DVGW* (afdichtingsmiddelen voor schroefdraadverbindingen in contact met gasen en warm water).
- Goedgekeurd voor drinkwater WRAS.

* buiten installatie beantwoordend aan de norm TRGI 2018



Beschrijving

Virax Filetfix® III is een snel polymeriserende anaërobe hars, ontwikkeld voor de afdichting van vloeistoffen en gasen vervoerende verbindingen. De manipulatiетijd stelt u in staat de te assembleren onderdelen goed tegen elkaar te plaatsen en geeft u een onmiddellijke drukweerstand, waardoor u dit product op voordelige wijze kunt gebruiken in de plaats van andere afdichtingsmiddelen. U kunt deze assemblages eenvoudig demonteren met gewoon gereedschap.

Opslag

Dit product dient voor de op het flesje vermelde einddatum gebruikt te worden. De levensduur hangt af van de opslag van het product op een temperatuur tussen 5°C en 25°C in zijn originele verpakking; niet-conforme opslagvoorwaarden verkorten de levensduur van het product.


OPGELET:

NIET HANTEREN NA HET POLYMERISEREN. FILETFIX® III KAN IN GEEN GEVAL EEN GEBREKKIGE SCHROEFDRAADVERBINDING HERSTELLEN. DE ANAËROBE HARSEN NIET GEBRUIKEN VOOR ASSEMBLAGES DIE IN CONTACT KOMEN MET PURE ZUURSTOF OF STOOM. BIJ MESSING KOPPELSTUKKEN OP EEN WARMWATERCIRCUIT VOORAF ENKELE TESTS UITVOEREN.

NB: Bij koper en koperlegeringen gaat het polymeriseren sneller. Bij geoxideerde of gepassiveerde oppervlakken en zink gaat het polymeriseren langzamer. Veel speling vertraagt of verhindert het polymeriseren.

Hygiëne en veiligheid

Voor het eerste gebruik raden wij u aan het Veiligheidsinformatieblad te raadplegen op de website www.virax.com.



Gebruiksvoorbeeld:

Op een buisinstallatie van Ø1", bij kamertemperatuur (20 °C), is de dichtheid gegarandeerd na 5 minuten en bij een druk tot 50 bar.

Advies: vanaf Ø 2" moet Filetfix® III worden aangebracht op het uitstekende en het holle gedeelte worden aangebracht.

Gebruikstemperatuur van Filetfix na polymerisatie:

-55 °C tot 150 °C (variabel naargelang het materiaal, zie onderstaande tabel*)

Gegevens geldig bij toepassing volgens de gebruiksaanwijzing:

Aard verbinding Mannetje / Vrouwetje	Water			Gas, Koolwaterstoffen.	
	Ø ₁ ≤ 1"	1" < Ø ₂ ≤ 2"	2 < Ø ₃ ≤ 4"	Ø ₁ < 2"	Ø ₂ ≥ 2"
Staal / Staal	130°C	130°C	100°C	70°C	Ons raadplegen
Koperlegering / Koperlegering	130°C	70°C	Ons raadplegen	70°C	Ons raadplegen
Koperlegering / Staal of assemblage van verschillende metalen	100°C	70°C	Ons raadplegen	70°C	Ons raadplegen
Rvs / Rvs	130°C	70°C	Ons raadplegen	70°C	Ons raadplegen
Staal / Koper	130°C	70°C	Ons raadplegen	70°C	Ons raadplegen

*op basis van laboratoriumtests.

- Polymeriseren is alleen mogelijk vanaf 5°C.
- Herpositioneerbaar tot 3 minuten na applicatie.
- Na 5 minuten is de dichtheid gegarandeerd.
- Volledige polymerisatie na 24 uur (72 uur voor rvs).

Opgelet

- Buiten deze standaard toepassingsvoorwaarden kan de polymerisatietijd variëren. Ons raadplegen.
- Filetfix® III kan in geen geval een gebrekkige schroefdraadverbinding herstellen.
- Niet gebruiken op kunststoffen verbindingen.
- Filetfix® III mag contact maken met water-glycolmengsels, maar niet in het kader van een zonne-installatie, noch van een installatie waarbij verbinding gemaakt wordt tussen twee verschillende materialen en waarbij te hoge temperaturen tot een andere verwijding zou leiden.
- De maximale speling mag niet meer dan 0,3 mm zijn.

De hier verstrekte informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaring en onze interne laboratoriumtests en deze zijn volgens ons exact. Wij kunnen echter geen garantie geven en geen aansprakelijkheid erkennen voor wat betreft de nauwkeurigheid hiervan en geen enkele verklaring alhier moet beschouwd worden als een aansprakelijkheids- of garantieverklaring. Voor ieder geval raden wij de koper van harte aan om alvorens enig product te gebruiken, dit eerst zelf te testen, om tot zijn eigen tevredenheid te bepalen of het product aan zijn bijzondere behoeften voldoet onder de essentiële voorwaarden van zijn eigen handelingen.

Filetfix, Virax en het logo Virax zijn gedeponeerde merken.

Datum van bijwerking: 09/2025

VIRAX

39 quai de Marne - CS 40197
51206 Epemay Cedex - Frankrijk
www.virax.com

Klantenservice Frankrijk

Tel +33 (0)3 26 59 56 78
Fax +33 (0)3 26 59 56 20
client.fr@virax.com

International Customer Service

Tel. +33 (0)3 26 59 56 97
Fax +33 (0)3 26 59 56 70
export@virax.com