

2626 : Filetfix® III



Os produtos + :

Polimerização rápida.

Reposicionável após a aplicação.

Alta resistência em temperatura e em pressão.

Em conformidade com o caderno de encargos GDF, a norma europeia EN 751-1 Classe H.

Autorização de água potável WRAS e DVGW (NG-5146BN0170).

Alta resistência em temperatura e em pressão.

Resiste às vibrações, à corrosão e à maior parte dos solventes.

Reposicionável antes da secagem.

Descrição



Produto de vedação para uniões roscadas em contacto com gás de cidade, gás natural, gás de petróleo liquefeito, de água quente, de água potável, de ar e de produtos petrolíferos.

- Em conformidade com as Listas Positivas (**CLP**) para entrar em contacto com a água destinada ao consumo humano.

- Em conformidade com a norma europeia **EN 751-1 Classe H** / Autorização DVGW (materiais de vedação para uniões roscadas em contacto com gás e água quente).

- Autorização de água potável **WRAS**.

Para uma implementação em conformidade com o manual de utilização, numa instalação de tubo Ø 1" e a uma temperatura ambiente de 20 °C:

- **Reposicionável** durante 3 minutos após a aplicação

- **A estanquidade é garantida** após 5 minutos e até 50 bar de pressão.

- **Polimerização completa** após 24h (72h para aço inoxidável).

Aplicação simplificada graças à ponta de precisão transparente.

Resiste às vibrações, à corrosão e à maior parte dos solventes.

Não utilizar em circuitos de oxigénio puro ou de vapor, nem em plásticos.

Para mais informações, consulte a nossa ficha técnica disponível em www.virax.com, parte Documentação > Ficha técnica.

* em instalações com base na norma TRGI 2018

Referências

Ref :	Designação	Condicionamento	kg
262600	Français	1 frasco de Filetfix® III	0,100
262670	Français - English - Română - Magyar - Slovenščina - Slovenčina - Ελληνικά - Český - עברית	1 frasco de Filetfix® III	0,100
262672	Français - Italiano - Español - Português - Nederlands - Polski - Deutsch - Türkçe - العربية	1 frasco de Filetfix® III	0,100

